



Xilix® Gel

**Spezialprodukt gegen holzerstörende Insekten.
Zur Bekämpfung und Vorbeugung.**

- ✓ Wasserbasiertes, gelartiges Holzschutzmittel gegen holzerstörende Insekten (Hausbock-, Nage- und Splintholzkäfer)
- ✓ Zur Bekämpfung (Ib) und Vorbeugung (Iv) nach DIN 68800 Teil 3 und Teil 4
- ✓ Anwenderkategorie: berufsmäßiger Anwender
- ✓ Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) Nr. 528/2012 / DE-0023636-08
- ✓ Anwendungsfertig
- ✓ Schützt dauerhaft vor Neubefall
- ✓ Geruchsarm, nach Abtrocknung farb- und geruchlos
- ✓ **Aufbringmenge Sprühen, Streichen**
Bekämpfend: 142 g/m²; vorbeugend: 48 g/m² (Termiten 162 g/m²)
- ✓ **Einbringmenge Bohrlochbehandlung**
20 ml/Bohrloch; 9 Bohrlöcher/m²

Artikel-Nr.: HM5070



Insektenschutz



Streichen



Bohrlochbehandlung



Sprühen

Vertrieb durch:



GmbH

Robert-Bosch-Straße 6

73278 Schlierbach

Bestellhotline: 07021 95389-0

www.pps-vertrieb.de



Vorteile von Xilix® Gel auf einen Blick

- Ein Arbeitsgang:** Die Aufbringmenge an Xilix® Gel kann in einem Arbeitsgang auf das Holz aufgebracht werden.
- Tiefe Penetration:** Das Holzschutzmittel Xilix® Gel hat eine nachgewiesene Penetration in Laub- und Nadelholz von bis zu 3 cm. Der wasserbasierten Formulierung sind spezielle Additive zugegeben, die diese Penetrationstiefe ermöglichen.
- Keine Tropfverluste:** Das gelartige Holzschutzmittel tropft bei Arbeiten an schrägen/senkrechten Holzbauteilen oder Über-Kopf-Arbeiten nicht.
- Viele Anwendungsverfahren:** Das Holzschutzmittel darf gemäß Zulassung nach Verordnung (EU) Nr. 528/2012 in den Verfahren Sprühen, Streichen, Bohrlochbehandlung (Injektionsverfahren) verarbeitet werden.
- Einfache Dokumentation:** Die Dokumentation nach einer erfolgten Sanierung ist leicht möglich, da nach der Behandlung mit Xilix® Gel die Holzoberfläche zunächst weißlich ist (nach der Trocknung farb- und geruchlos).
- Endbeschichtung möglich:** Eine Beschichtung behandelter Holzbauteile nach der Trocknung von Xilix® Gel ist mit den Holzveredelungssystemen von KORA® Holzschutz möglich.

Verarbeitungshinweise zum Versprühen von Xilix® Gel

- Xilix® Gel wird im Sprühverfahren mittels Airless-Pumpe (beispielsweise von MABI, Wagner oder Titan) direkt aus dem Behälter auf das zu behandelnde Holz appliziert.
- Homogener Auftrag von Xilix® Gel wird bei einem Arbeitsdruck von ca. 70 bar und Düsen 317 oder 417 erreicht (3 = Sprühwinkel 30°, 4 = Sprühwinkel 40°; 17 = Durchmesser der Öffnung an der Düse in 1/1000 Inch).

