DOST
NETZFABRIKATION

Bruno Dost GmbH · Postfach 3235 · D-23581 Lübeck

PPS GmbH
Vertriebsgesellschaft
Max-Eyth-Str. 13

73269 Hochdorf

02.06.2015

DATENBLATT

Material.....: Polyethylen

Garnstärke.....: 1,0mmø

Maschenweite.....: 50 mm

Farbe.....: schwarz o. hanffarben

Ausführung.....: geknotet

Bruchfestigkeit der Netzmasche: ca. 200 N

Gewicht.....: ca. 28 g/qm

Wasseraufnahme.....: 0,0 %

UV-Beständigkeit.....: gut

Brennverhalten.....: schwerentflammbar
geprüft nach DIN 4102 B1
gem. vorliegendem Prüfzeugnis

Hinweis zum Brennverhalten:
Geprüft wurde die Maschenweite 20 mm, welche über das größte Flächengewicht bei Netzen mit PE 1 mmø verfügt. Insofern erfüllt die Maschenweite 50 mm ebenfalls die Anforderung nach DIN 4102 B1, da sich durch das geringere Flächengewicht die Eigenschaft der Schwerentflammbarkeit verbessert.

BRUNO DOST GmbH
Netzfabrikation

F. Dost

Bruno Dost GmbH
Netzfabrikation
Roggenhorster Straße 7a
D-23556 Lübeck

Telefon 04 51 / 88 19 80
Telefax 04 51 / 89 85 87
E-Mail donet@t-online.de
Internet www.donet.de

Amtsgericht Lübeck HRB 2717
Geschäftsführer Ferdinand Dost
USt.-IdNr. DE 135 091 816
Steuer-Nr. 22 114 01190, FA Lübeck

Sparkasse Holstein
IBAN: DE 64 2135 2240 0020 0007 90 · BIC: NOLADE21HOL
Deutsche Bank Lübeck AG
IBAN: DE 65 2307 0700 0560 1992 00 · BIC: DEUTDEDB237
Postbank Hamburg
IBAN: DE 98 2001 0020 0396 3322 09 · BIC: PBNKDEFF

DOST
NETZFABRIKATION

Bruno Dost GmbH · Postfach 3235 · D-23581 Lübeck

PPS GmbH
Vertriebsgesellschaft
Max-Eyth-Str. 13

73269 Hochdorf

02.06.2015

DATENBLATT

Material.....: Polyethylen

Garnstärke.....: 1,0mmø

Maschenweite.....: 30 mm

Farbe.....: schwarz o. hanffarben

Ausführung.....: geknotet

Bruchfestigkeit der Netzmasche: ca. 200 N

Gewicht.....: ca. 55 g/qm

Wasseraufnahme.....: 0,0 %

UV-Beständigkeit.....: gut

Brennverhalten.....: schwerentflammbar
geprüft nach DIN 4102 B1
gem. vorliegendem Prüfzeugnis

Hinweis zum Brennverhalten:
Geprüft wurde die Maschenweite 20 mm, welche über das größte Flächengewicht bei Netzen mit PE 1 mmø verfügt. Insofern erfüllt die Maschenweite 30 mm ebenfalls die Anforderung nach DIN 4102 B1, da sich durch das geringere Flächengewicht die Eigenschaft der Schwerentflammbarkeit verbessert.

BRUNO DOST GmbH
Netzfabrikation

F. Dost

Bruno Dost GmbH
Netzfabrikation
Roggenhorster Straße 7a
D-23556 Lübeck

Telefon 04 51 / 88 19 80
Telefax 04 51 / 89 85 87
E-Mail donet@t-online.de
Internet www.donet.de

Amtsgericht Lübeck HRB 2717
Geschäftsführer Ferdinand Dost
USt.-IdNr. DE 135 091 816
Steuer-Nr. 22 114 01190, FA Lübeck

Sparkasse Holstein
IBAN: DE 64 2135 2240 0020 0007 90 · BIC: NOLADE21HOL
Deutsche Bank Lübeck AG
IBAN: DE 65 2307 0700 0560 1992 00 · BIC: DEUTDEDB237
Postbank Hamburg
IBAN: DE 98 2001 0020 0396 3322 09 · BIC: PBNKDEFF

DOST
NETZFABRIKATION

Bruno Dost GmbH · Postfach 3235 · D-23581 Lübeck

PPS GmbH
Vertriebsgesellschaft
Max-Eyth-Str. 13

73269 Hochdorf

02.06.2015

DATENBLATT

Material.....	Polyethylen
Garnstärke.....	1,0mmø
Maschenweite.....	20 mm
Farbe.....	schwarz o. hanffarben
Ausführung.....	geknotet
Bruchfestigkeit der Netzmasche:	ca. 200 N
Gewicht.....	ca. 90 g/qm
Wasseraufnahme.....	0,0 %
UV-Beständigkeit.....	gut
Brennverhalten.....	schwerentflammbar geprüft nach DIN 4102 B1 gem. vorliegendem Prüfzeugnis

BRUNO DOST GmbH
Netzfabrikation

F. Dost

Bruno Dost GmbH
Netzfabrikation
Roggenhorster Straße 7a
D-23556 Lübeck

Telefon 04 51 / 88 19 80
Telefax 04 51 / 89 85 87
E-Mail donet@t-online.de
Internet www.donet.de

Amtsgericht Lübeck HRB 2717
Geschäftsführer Ferdinand Dost
USt.-IdNr. DE 135 091 816
Steuer-Nr. 22 114 01190, FA Lübeck

Sparkasse Holstein
IBAN: DE 64 2135 2240 0020 0007 90 · BIC: NOLADE21HOL
Deutsche Bank Lübeck AG
IBAN: DE 65 2307 0700 0560 1992 00 · BIC: DEUTDEDB237
Postbank Hamburg
IBAN: DE 98 2001 0020 0396 3322 09 · BIC: PBNKDEFF