FIX-TEC Dattenblatt
TAKESEAL
2007-04-20

Technische Daten:

Dichte bei 23 °C	1,57 +/- 0,03g/cm_
Volumenänderung (DIN 52451):	<3%
Shore A Härte (DIN 53505) nach 3 Wochen Lagerung bei 23 °C/ 50% rf:	58 Shore A
Konsistenz (DIN EN 27390)	standfest in Fugen bis 40 mm Breite
Bruchdehnung (DIN 53504)	ca. 400 %
Rissfestigkeit:	73N/cm DIN 53507
Modul bei 100 % Dehnung Lagerung 7 Tage bei 23 °C / 50 %	1,5 N/ mm
Zugfestigkeit (DIN 53504 S2): Lagerung 7 Tage bei 23 °C / 50 % rf	2,61 N /mm
Hautbildungszeit bei 23 °C / 50 % rf	7 – 10 Minuten
Durchhärtung bei 23 °C / 50 % rf	nach 24 h: 3,9 mm nach 48 h: 5,1 mm
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +90 °C
Spitze	155°C max.30Min.
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Enhält keine Isocyanate:	Nicht giftig;geruchlos

Chemische Beständigkeit:
gut: gegen Wasser,Seewasser, Aliphatische Lösungsmittel, Öle, Fette, verdünnte anorganische Säuren und Alkalien
mäßig: gegen Ester Ketone und Aromaten
nicht beständig: gegen konzentrierte Säuren und chlorierte Kohlenwasserstoffe
absolut Witterungsbeständig

Farben:	weiß, grau, schwarz, braun, diamantklar; andere Farben auf Anfrage
Lieferform:	Kartuschen á 425gr. in Kartons á 12 Stck.
Lagerfähigkeit:	12 Monate ab Produktionsdatum im Originalkarton
Lagerbedingungen:	kühl und trocken

Fix-Tec Takeseal ist anstrichverträglich

Aufgrund der Vielfalt der auf dem Markt befindlichen Lacke und Anstrichmittel empfehlen wir Vorversuche
Bei Alkydharzfarben können Trocknungsverzögerungen entstehen.
Innerhalb von 4 Stunden sollte der Lack auf den Dichtstoff aufgetragen werden. Die besten Resultate erzielt man nass in nass.
Nach Reinigung mit Aceton jederzeit wieder überlackierbar.

Die in diesem Merkblatt publizierten Daten entsprechen zuverlässigen Laborresultaten. Es bleibt dem Verbraucher überlassen, die Zweckmäßigkeit für die vorgesehene Anwendung selber zu überprüfen.